
Eisenoxid Grün CK 835

Pigment

Form:

Feines, grünes Pulver

Physische und Chemische Eigenschaften:

Eisenoxid – Grün CK 835 ist ein feines, lichtbeständiges Pigment mit einer ausgezeichneten Deckkraft.

Gebrauchshinweise

CK 835 ist für den Einsatz in allen zementären Systemen bestimmt. Empfohlene Dosierung: 3-5 % auf das Zementgewicht

Verpackung

25 KG- mehrlagiger Papiersäcke, 1 Palette / 600 Kg verschweißt

Eisenoxid Grün CK 835

Pigment

Technische Daten

Fe ₂ O ₃	% min	30
Feuchtigkeit	% max	0,5
PH		5-7
Siebrückstände > 45 µm	%	0,5
Anteile löslich in Wasser	%	0,5
Feuchtigkeit	% max	1
Deckkraft		98 – 102
BET	g/100g	25-35
Farbwerte	CIE 1976	
	L*	42,97
	a*	-23,35
	b*	12,38
	DE* max	2,5
Wasserfestigkeit	(Skala 1-8)	5
Lichtbeständigkeit	(Skala 1-8)	5
Alkalibeständigkeit	(Skala 1-8)	4

